


Oceľové lano

1x37 podľa DIN 3054



Súčiniteľ min. únosnosti: 0,870
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti: 0,830
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu: 0,750

Konštrukcia prameňa 1+6+12+18

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť	Menovitá kovová plocha prierezu	Vypočítaná (teoretická) únosnosť pri pevnosti		Minimálna únosnosť pri pevnosti		Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Tolerancia priemeru			N/mm ²		N/mm ²		
mm	%	kg/m	mm ²	1770	1960	1770	1960	m
3,0	+4 / 0	0,044	5,30	9,38	10,39	8,16	9,04	5 000
4,0		0,078	9,42	16,68	18,47	14,51	16,07	5 000
5,0		0,122	14,73	26,07	28,86	22,68	25,11	5 000
6,0		0,176	21,21	37,53	41,56	32,65	36,16	4 000
7,0		0,240	28,86	51,09	56,57	44,45	49,22	3 000
8,0		0,313	37,70	66,73	73,89	58,05	64,28	3 000